

КРИОПЛАСТ РПС

Противоморозная добавка для строительных растворов



Описание и область применения

Криопласт РПС – противоморозная добавка для строительных растворов, представляющая собой сбалансированный комплекс пластифицирующего, воздухововлекающего и противоморозного компонентов и обеспечивающая проведение работ при температуре окружающего воздуха до минус 20°С.

Она отвечает требованиям к добавкам, увеличивающим воздухосодержание по ГОСТ 24211, а также требованиям ТУ 5745-088-58042865-2014.

Добавка Криопласт РПС может быть использована в условиях низких расчетных температур твердения для кладочных и штукатурных растворов.

Для увеличения времени незамерзания растворной смеси в условиях низких отрицательных температур рекомендуется дополнительно вводить в растворную смесь соли-антифризы.

Возможности и преимущества

Применение добавки Криопласт РПС по сравнению с раствором без добавок обеспечивает:

- набор прочности раствора без применения внешнего обогрева в условиях расчетных температур твердения раствора не ниже минус 20°С;
- увеличение содержания воздуха в растворной смеси до 15% в зависимости от дозировки;
- увеличение подвижности растворной смеси;
- высокую связность и устойчивость к расслоению растворных смесей;
- повышение прочности сцепления раствора с основанием;
- снижение количества воды затворения до 15% (в равноподвижных смесях);
- повышение сохраняемости растворной смеси на срок не менее 5 часов при условии ее не замерзания.

Применение добавки Криопласт РПС совместно с солями-антифризами обеспечивает:

- снижение температуры замерзания растворной смеси (до -10°C), увеличивая продолжительность проведения строительных работ;

повышение конечных прочностных характеристик.

Добавка Криопласт РПС:

- не вызывает коррозии арматуры в растворе;
- не снижает защитных свойств раствора по отношению к стальной арматуре;
- не увеличивает склонность к коррозионному растрескиванию;

Нормативная и техническая документация

- ТУ5745-088-58042865-2014;
- Сертификат соответствия системы Мосстройсертификация;
- Паспорт безопасности химической продукции.

Добавка Криопласт РПС выпускается в форме:

- водного раствора темно-коричневого цвета с плотностью не менее 1,19 г/см³ и pH 7-9.

КРИОПЛАСТ РПС

Противоморозная добавка для строительных растворов

Упаковка и хранение

Добавка Криопласт РПС может поставляться в пластиковых контейнерах 1000 л, железнодорожных цистернах, автоцистернах и таре потребителя.

Добавка должна храниться в закрытых емкостях при температуре не ниже минус 10 °C. При случайном замерзании добавка не снижает своих качественных показателей, перед применением водный раствор должен быть отогрет до исчезновения льда, тщательно перемешан и усреднен.

Гарантийный срок хранения комплексной добавки Криопласт РПС - 1 год от даты изготовления (при соблюдении требований ТУ 5745-088-58042865-2014).

Дозировка

Рекомендуемый диапазон дозировок добавки Криопласт РПС:

Средняя расчетная температура твердения раствора, °C	Дозировка, % от массы цемента по товарному продукту
От 0 до минус 10	0,85–1,15
От минус 11 до минус 20	1,2–1,7

Перед применением необходим подбор дозировок в лабораторных условиях.

Требования безопасности

Добавка Криопласт РПС по ГОСТ 12.1.007 относится к веществам малоопасным- 4 класс опасности. Оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, при нанесении на кожу не оказывает раздражающего действия. Сенсибилизирующее и кожно-резорбтивное действия не выявлены.

Введение добавки в растворную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик раствора. Затвердевший раствор с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяет.

Добавка пожаро- и взрывобезопасна.

В отделениях приготовления добавки Криопласт РПС необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию.

При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования Приказа №883/н от 11.12.2020 г. «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», ТУ 5745-088-58042865-2014 и ГОСТ 24211. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам:

- для защиты органов зрения – ГОСТ Р 12.4.230.1;
- для защиты кожных покровов – ГОСТ 12.4.103;
- для защиты органов дыхания – ГОСТ 12.4.034.

Более подробные сведения изложены в паспорте безопасности на данный вид продукции.

Применение

При работе с растворными смесями в зимний период следует соблюдать требования ведомственных норм и правил.

Введение добавки Криопласт РПС в состав растворной смеси производится вместе с расчетным (на замес) количеством воды затворения. Соли-антифризы и добавка Криопласт РПС вводятся раздельно.

В качестве солей-антифризов могут применяться:

- нитрит натрия в виде водного раствора по ГОСТ 19906-74 и ТУ 38-10274-79 – «Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе»;
- формиат натрия в виде порошка или водного раствора.

Количество соли-антифриза в цементных растворах назначают в % от массы цемента в зависимости от среднесуточной температуры в период укладки раствора.

При производстве растворной смеси следует обеспечивать равномерность распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

Противоморозная добавка Криопласт РПС совместима с вышеперечисленными солями-антифризами при условии раздельного ввода.

При изменении инертных или вяжущих составляющих бетонной смеси рекомендуется корректировка состава бетона в лаборатории.